

## IMPREWOOD

Imprégnation polyuréthane pour le bois

Jaune ambré

### SUPPORTS

Bois | Béton



BOIS

COMPOSITE

OK  
OK

4-10m<sup>2</sup>/L



## DESCRIPTION

IMPREWOOD est une résine polyuréthane d'imprégnation pour durcir le bois et favoriser l'adhérence des couches primaires ou de finition. Formulée pour pénétrer au plus profond des pores de la surface, cette résine très fluide s'applique sur bois neuf ou décapé à nu, et doit être recouverte par un vernis ou un primaire monocomposant comme STARWOOD ou P1. IMPREWOOD comble les microporosités du support pour obtenir un fond uniforme.

## CARACTÉRISTIQUES

POUVOIR COUVRANT	<b>4 à 10m<sup>2</sup>/L selon essence et état de surface</b> <small>(voir section « application » pour les détails)</small>
TAUX EXTRAIT SEC	<b>50 ( % volume &amp; poids)</b>
POINT ÉCLAIR	<b>22°C &lt; PE &lt; 26°C</b>
CONDITIONNEMENT	<b>0,75L - 2.5L</b>
DÉLAI D'UTILISATION	<b>2 ans</b>
SPECIFICATION	<b>Prêt à l'emploi - Usage professionnel</b>
DILUANT / NETTOYANT	<b>Nautix DA</b>
COULEUR	<b>Jaune ambré</b>

### SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

TEMPÉRATURE	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	<b>10h</b>	<b>6h</b>	<b>4h</b>	<b>3h</b>
Surcouchage*	<b>3h</b>	<b>2h30</b>	<b>2h</b>	<b>1h30</b>

*j=jours h=heures min=minutes*

*\*Temps minimum de recouvrement*

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### SUR BOIS CLASSIQUE

- S'assurer que le support soit propre, sec et exempt de poussière.
- Application de IMPREWOOD.

### SUR BOIS GRAS OU AYANT SUBI UNE CONTAMINATION

- S'assurer que le support soit propre, sec et exempt de poussière.
- Dégraisser avec Nautix SD :
  - 1 chiffon pour déposer le SD
  - 2e chiffon pour nettoyer
  - les deux chiffons sont à changer régulièrement
- Laisser sécher 1 heure avant application de IMPREWOOD.

### CONSEILS SPÉCIFIQUES

Le support doit être sec : le risque est d'emprisonner l'humidité à l'intérieur de la structure pouvant entraîner ultérieurement un cloquage ou des délaminages.



## MISE EN ŒUVRE

- Méthodes d'application : brosse, rouleau.
- Appliquer entre 10 et 25°C, en intérieur ou extérieur, et à un taux d'hygrométrie inférieur à 85%.
- Ne pas peindre un support s'il y a le moindre risque de formation de condensation sur la surface (point de rosée) : Les températures de l'air ambiant, du support, et du produit doivent être très proches.
- Éviter toute application si les conditions climatiques sont défavorables : vent fort, exposition directe au soleil, hautes/basses températures, forte humidité ou pluie.
- Ne pas utiliser de ventilation forcée directement dirigée sur la surface.

## APPLICATION

### BROSSE / ROULEAU

#### Appliquer les couches en humide sur humide

- 1<sup>ère</sup> couche : Appliquer, à la brosse ou au rouleau, IMPREWOOD dilué à 50% (Nautix DA). Bien vérifier que la résine pénètre abondamment dans les anfractuosités de la surface. Croiser les mouvements lors de l'application.
- 2<sup>e</sup> couche : Appliquer IMPREWOOD dilué à 25% (Nautix DA).
- 3<sup>e</sup> couche : Appliquer IMPREWOOD pur.
- Si la surface n'est pas parfaitement lisse, renouveler l'opération de IMPREWOOD pur jusqu'au remplissage complet des pores du bois
- Essuyer l'excédent.
- Appliquer une couche de finition ou primaire, laisser durcir, poncer au P120-400 pour écrêter la surface. Poursuivre le cycle.

#### • Surcouchage

- Vernis : STARWOOD en multicouches
- Laque : STARLAC en 2 à 3 couches
- Primaire : P1 en 2 à 3 couches puis Antifouling

## INFORMATIONS

### PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage professionnel. Une formation est obligatoire : <https://www.safeusediisocyanates.eu/fr/>
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

### TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

### SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

### DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

### GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.