

PRÉPARATION DE CARÈNE

■ CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFICILES

Primaire PO - Antifouling A4 YACHTING / A3 YACHTING

NAUTIX

Etape	Produit	Nbr de couche(s)	Couleur	EFH/EFS*(µm)	m ² /L au rouleau	Recouvrable min. à 15°C après	Recouvrable max. à 15°C après	Diluant
1	Dégraissant SD	1 (chiffon)	Transparent					
2	Primaire PO	3 à 5	Vert olive	100/200	12	5H sans ponçage	1 mois sans ponçage	DP
3	Antifouling A3Y Antifouling A4Y	2 minimum	Noir/Gris/ Bleu France/ Bleu Marine/ Rouge/ Vert/ Blanc Gris	100/100	10	3H	1 mois	DA

* EFH : Epaisseur film humide / EFS : Epaisseur film sec recommandées

1 ■ SUPPORT

- Laver la surface à l'eau puis avec le dégraissant Nautix SD
- Eliminer les peintures anciennes et dépolir au P120 maxi
- Rincer à l'eau douce, bien laisser sécher



Travailler dans un endroit ventilé.
Porter des vêtements de protection appropriés, des gants, des lunettes et un masque adapté.
Remplacer les chiffons tous le m²

2 ■ APPLICATION DU PRIMAIRE PO

PO est particulièrement adapté aux conditions climatiques difficiles : froid et humidité. Il s'applique facilement, sèche rapidement, et ne nécessite pas de ponçage entre 2 couches.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

- Diluer avec Nautix DP entre 5 à 10% maximum
 - Application de 3 à 5 couches pour une protection optimale
 - Couches successives : Bien laisser sécher entre les couches.
- Epaisseur recommandée du film humide 100µm, il n'est pas nécessaire de poncer entre chaque couche.
- Bien laisser sécher la dernière couche



	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	3 H	2 H	1 H 30	30min
Sur-couche	6 H	5 H	3 H	1 H
Fin durcissement	96 H	72 H	30 H	20 H

Application : brosse, rouleau, pistolet, airless
Appliquer entre 5°C et 30°C. **Ne pas appliquer à moins de 30% d'humidité.**

Pour éviter toute condensation, le support et la peinture doivent être à même température que l'air ambiant.

3 ■ APPLICATION DE L'ANTIFOULING MATRICE DURE A4 YACHTING OU MATRICE ERODABLE A3 YACHTING

- Au rouleau : utiliser un rouleau de bonne qualité pour antifouling. Diluer à 5% maximum avec Nautix DA.
- Au pistolet à air mixte : Buse 1.6 à 1.8 mm – Pression : 2 à 2.5 bars. Diluer entre 10 et 20% (Nautix DA) en fonction de la température et la buse.
- A l'airless : Buse 415 à 419 – Pression : 170 à 240 bars. Ne pas diluer.



	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	2 H	1H30	1 H	30min
Sur-couche	4 H	3 H	2 H	1 H
Mise à l'eau	5 H	4 H	3 H	2 H

Pouvoir couvrant A3 YACHTING / A4 YACHTING : 10 m²/L

Pour s'assurer d'une bonne efficacité de l'antifouling sur une saison, bien respecter une épaisseur de film sec de 100 µm minimum. En fonction de la dilution, appliquer en 2 ou 3 passes (sur humide).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pensez à télécharger les fiches techniques des produits sur notre site internet avant toute application.

PROTECTION DES OPERATEURS

- Antifouling à usage professionnel. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
 - Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.
- Pour le PO vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : ABEK).